



# Baumit CeramicFix

Mortero adhesivo de plaquetas cerámicas

## Beneficios

- **Componente de Baumit CeramicSystem**
- **Alta resistencia**
- **Diseñado para exteriores**



## Producto

Mortero seco para la colocación de revestimientos cerámicos en fachada. Componente del sistema de aislamiento térmico exterior „Baumit CeramicSystem“.

## Composición

Aridos, ligantes de cemento y orgánicos, así como aditivos para una mejor aplicación y adhesión

## Propiedades

Pegado de plaquetas cerámicas, porcelánicas y piedra en el Sistema Baumit CeramicSystem

## Uso

Petado de plaquetas cerámicas, porcelánicas y piedra en el Sistema Baumit CeramicSystem.

## Datos Técnicos

Producto	
Tiempo de corrección:	aprox. 5 min.
Tiempo abierto:	aprox. 30 min.
Tiempo de maduración:	aprox. 5 min.
Tiempo de aplicación:	aprox. 4 h
Adherencia:	min. 0.5 N/mm <sup>2</sup>

Variante(s)	Baumit CeramicFix
Rendimiento	aprox. 3.6 m <sup>2</sup> /Saco - 8.3 m <sup>2</sup> /Saco
Espesor mínimo de aplicación	3 mm (Espesor máximo 8 mm)
Consumo	aprox. 3 kg/m <sup>2</sup> Mediante el método de doble encolado
Demanda de agua	aprox. 6 l/Saco - 7 l/Saco (0,26 l/kg)

## Forma de entrega

1 Pal. 25 kg = 42 Sacos = 1.050 kg

## Almacenamiento

12 meses en lugar seco, fresco y libre de heladas

## Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

## Clasificación de Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web [www.baumit.com](http://www.baumit.com).

<b>Base</b>	La superficie de aplicación debe ser resistente, debe estar seca, limpia, consolidada y plana. El tiempo de espera desde la finalización de la capa de refuerzo, debe ser de mínimo 1 día por mm de espesor, pero aconsejable un tiempo de espera de 7 días
<b>Aplicación</b>	Mezcle Baunit CeramicFix de manera homogénea y sin grumos durante aproximadamente 3 - 5 minutos con un mezclador de movimiento lento hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Después de un tiempo de reposo de 5 minutos, mezcle brevemente de nuevo. No mezcle con ningún otro material. El pegado, se debe hacer mediante el método del doble encolado. Para hacer esto, primero aplique una capa delgada del mortero Baunit CeramicFix con un espesor de capa lo más uniforme posible sobre la superficie. A continuación, se extiende con la ayuda de una llana dentada. Posteriormente, se cubre la cerámica o piedra natural con la ayuda de una llana dentada. Se coloca la plaqueta sobre la superficie con el adhesivo fresco, presionando suavemente. El adhesivo debe cubrir toda la superficie. El tamaño de la superficie de aplicación, dependerá de la absorción de la superficie, las condiciones climáticas y de la velocidad de trabajo. Se deben eliminar los restos de mortero en las juntas y limpiar la suciedad con una esponja húmeda. La aplicación del mortero de juntas o la lechada, debe tener lugar después de unos 7 días.
<b>Indicaciones y observaciones de carácter general</b>	Se deberá proteger la fachada frente a la luz solar directa, lluvia o viento fuerte antes de la acción del clima. La temperatura del aire, de los materiales y de la superficie durante el proceso de aplicación debe ser superior a +8°C e inferior a 30°C. El sustrato, los azulejos o las placas no deben estar húmedos. Si se crea una piel en el adhesivo, éste debe retirarse y ya no se puede utilizar. No aplicar con temperaturas del material, del sustrato y del aire inferiores a +5 °C y superiores a +30 °C.

---

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a los distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.