



Baumit GranoporTop

Revoco orgánico

Beneficios

- **Revoco decorativo**
- **Resistencia, con algicidas y fungicidas**
- **Contra la suciedad**



Producto

Revoco húmedo de acabado de capa fina, listo para su empleo. Revoco para fratar con textura rasgada o estriada para exterior. Probado de acuerdo con ETAG 004. Componente del sistema de aislamiento térmico exterior:

- Baumit SATE con EPS

Composición

Ligantes orgánicos, sustancias minerales de relleno, pigmentos blancos y de color, fibras, aditivos, agua.

Propiedades

Resistente a la intemperie, altamente hidrófugo, abierto a la difusión, lavable, de coloración brillante, alta absorción mecánica y fácil aplicación (manual o a máquina).

Uso

Protección y decoración de fachadas sobre Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior, revocos minerales antiguos y nuevos, morteros adhesivos y hormigón.

Datos Técnicos

Producto	
Adherencia:	> 0.3 MPa
Categoría de calidad:	Professional
Densidad bruta:	aprox. 1.8 kg/dm ³
Valor V:	V2
Valor W:	W2

Variante(s)	GranoporTop k1,5	GranoporTop k2	GranoporTop k3	GranoporTop Rille2
Rendimiento	aprox. 10 m ² /cubo	aprox. 8.6 m ² /cubo	aprox. 6.4 m ² /cubo	aprox. 9.6 m ² /cubo
Arido	1.5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Consumo	aprox. 2.5 kg/m ²	aprox. 2.9 kg/m ²	aprox. 3.9 kg/m ²	aprox. 2.6 kg/m ²

Variante(s)	GranoporTop Rille3
Rendimiento	aprox. 6.9 m ² /cubo
Arido	3 mm
Consumo	aprox. 3.6 kg/m ²

Forma de entrega Cubo 25 Kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 Kg

Almacenamiento Almacenable durante 12 meses en un lugar seco, fresco, protegido contra heladas y cerrado.

Aseguramiento de la Calidad Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com.

Base La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser no hidrófuga y resistente. La planeidad de la pared ha de cumplir la normativa europea UNE 18202.

Adecuado sobre:

- Bases minerales, por ejemplo revocos y enfoscados.
- Revocos antiguos, hormigón.
- Enfoscados ligados orgánicamente (por ejemplo, enfoscados sin cemento Baumit PowerFlex).

Inadecuado para:

- Revocos de cal fresca
- Materiales sintéticos y resinas
- Películas de barniz y aceite
- Pinturas al temple
- Pinturas a la cal
- Madera
- Metal

Tratamiento previo de la Superficie de aplicación

- Compactar las superficies que puedan desprender cal o arena (p. ej. con la imprimación Baumit PutzFestiger, tiempo de espera mínimo 14 días ó Baumit TiefenGrund tiempo mínimo de espera 12 horas).
- Retirar de modo mecánico la película formada.
- Eliminar los residuos de aceite de desencofrado del hormigón con vapor caliente o algún producto comercial especial para retirar el aceite de desencofrado.
- Limpiar las superficies sucias.
- Tratar las superficies de aplicación afectadas por algas con un producto especial (p. ej. solución Baumit Sanier Lösung).
- Eliminar de modo mecánico la capa base que se encuentre mal adherida.
- Cubrir con un mortero (p. ej. mortero Baumit MultiContact MC 55 W) las superficies minerales de pegado defectuoso o agrietadas y, si fuera necesario armar con malla de fibra de vidrio Baumit StarTex.

Todas las superficies de aplicación se deberán imprimir con base universal Baumit UniPrimer (dejar secar al menos 24 horas).

Aplicación

- 1 x imprimación Baumit UniPrimer (cobertura completa y uniforme)
- 2 x imprimación Baumit UniPrimer (sobre superficies minerales de aplicación reparadas)
- Después de que la imprimación universal Baumit haya estado secando durante un mínimo de 24 horas (por cada una de las imprimaciones aplicadas), se podrá aplicar el revoco Baumit GranoporTop.
- 1 x revoco Baumit GranoporTop

Antes de su aplicación, el revoco Baumit GranoporTop se mezclará por completo con la ayuda de un mezclador-agitador. Dado el caso, la consistencia del preparado se podrá ajustar mediante el añadido de una pequeña cantidad de agua (como máximo 1% de agua limpia). El revoco se colocará en su totalidad con la ayuda de una llana inoxidable o se proyectará con una máquina de revoco; se raspará hasta que alcance una textura granulada e inmediatamente se fratasará con la ayuda de una llana sintética.

No mezclar con otras pinturas. Trabajar de manera uniforme e ininterrumpida.

**Indicaciones y
observaciones de
carácter general**

Durante el tratamiento y el procedimiento de unión, la temperatura del aire, de los materiales y de la base deberá ser superior a 5 ° C e inferior a +30°C. Se deberá proteger la fachada frente a irradiación solar directa, lluvia y vientos fuertes (mediante, por ejemplo, una red protectora de andamiaje). La alta humedad del aire y/o las bajas temperaturas pueden alargar sensiblemente el tiempo de secado y provocar la pérdida de uniformidad en el color. La uniformidad del color sólo se podrá garantizar dentro de una misma remesa de productos. El estado de la superficie de aplicación, la temperatura y la humedad del aire influyen sustancialmente en el desarrollo de los colores.

Es indispensable mezclar productos de distintas remesas antes de comenzar a emplearlos.

El revoco Baunit GranoporTop ofrece un valor añadido para la protección de la fachada contra el crecimiento de algas y hongos. Además se puede reforzar si fuera necesario (por ejemplo en caso de humedad y precipitaciones elevadas, proximidad a zonas de agua, superficies verdes y forestales, etc.). Aunque no se llega a garantizar la ausencia de algas y/o hongos.

Los áridos utilizados en los revocos para fachadas Baunit, son productos naturales, por lo que pudieran apreciarse algunos áridos más oscuros, lo cual no sería debido a una merma en la calidad, sino al carácter natural de dichos áridos.

Cuando se emplea en sistemas de aislamiento térmico exterior, el valor de luminosidad no puede ser inferior a 25.

Medidas de seguridad: Proteger los ojos y la piel, así como el entorno de las superficies de revestimiento, en especial cristal, cerámica, ladrillo cocido, piedra natural, barniz y metal. Aclarar las posibles salpicaduras con agua abundante, no esperar a que el revoco se seque o endurezca. Limpiar inmediatamente con agua las herramientas y aparatos utilizados.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.