



Baumit SpeedFlex

Aditivo acelerante para Baumit PowerFlex

Beneficios

- **Acelera la puesta en obra**
- **Para aplicar con humedad alta y temperaturas bajas**
- **Mejora la estabilidad de las fachadas**



Producto

Aditivo para acelerar el secado del mortero de refuerzo libre de cemento Baumit PowerFlex.

Composición

Aditivos orgánicos, amoníaco, agua.

Propiedades

Aditivo para acelerar la formación de película y mejorar la estabilidad en la fachada en alta humedad y bajas temperaturas así como con niebla.

Uso

- Para aplicar en el producto Baumit PowerFlex en un rango de temperatura de $\geq +1^{\circ}\text{C}$ y $\leq +15^{\circ}\text{C}$ y una humedad de $\leq 95\%$ (otras condiciones climáticas tienen un efecto negativo en las propiedades de secado).
- La adición se realiza directamente en el lugar de construcción.
- Con la aplicación y adición correctas de PowerFlex, la resistencia inicial se acelera y generalmente ocurre después de aproximadamente 4 a 6 horas (dependiendo de la temperatura y la humedad). Durante este tiempo, el producto aplicado no debe congelarse.

Datos Técnicos

Variante(s)	Baumit SpeedFlex 165 ml
Consumo	= 1 Botella/25kg Cubo

Forma de entrega

Botella 165 ml, 1 Caja = 24 botellas = 3,96 L

Almacenamiento

12 meses en envase cerrado en lugar fresco, seco y libre de heladas.

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com.

Aplicación

Mezcle bien una botella de SpeedFlex en un recipiente de PowerFlex con un agitador. La consistencia del producto PowerFlex no debe ajustarse con agua adicional. No mezcle otros materiales. Para no afectar negativamente las propiedades de aplicación, SpeedFlex siempre debe agregarse en su totalidad. Añadiendo cantidades mayores, el rango de temperatura en el que se puede procesar el material de limpieza no se puede reducir más. Agregue SpeedFlex directamente antes de la aplicación (evite tiempos de inactividad innecesarios). Prepare únicamente tantos envases que puedan utilizarse en aproximadamente 1,5 horas. Después de este período, la reacción del material se completa y el mortero de refuerzo no se debe aplicar. El mortero de refuerzo endurecido no se puede volver a remover. No se puede mezclar el producto de refuerzo con producto no aditivado.

**Indicaciones y
observaciones de
carácter general**

SpeedFlex sirve como protección contra condiciones climáticas específicas. Si es previsible que las temperaturas se encuentren constantemente en el rango de las heladas durante la aplicación, que se espere condensación a largo plazo en la superficie del revoco, que haya lluvia o niebla continua, el trabajo debe posponerse o tomar las medidas de protección adecuadas (lona, etc.). Utilice SpeedFlex solo a temperaturas de ejecución y secado de $\geq +1^{\circ}\text{C}$ y $\leq +15^{\circ}\text{C}$ y una humedad de $\leq 95\%$. A temperaturas de $> 15^{\circ}\text{C}$, el tiempo abierto se reduce considerablemente. Proteger las áreas en peligro (vidrio, cerámica, metal, etc.). Enjuague inmediatamente las salpicaduras con abundante agua. No espere a secarse. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Código de residuo EAK / AVV: 08 01 11. No utilizar por debajo de $+1^{\circ}\text{C}$ o por encima de $+15^{\circ}\text{C}$ del material, la temperatura del sustrato y del aire y dejar secar. Observe la ficha técnica de "PowerFlex". Si necesita más información sobre este material o su procesamiento, nuestros instructores estarán encantados de asesorarle en detalle.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.