



Baumit SpeedTop

Aditivo acelerante para SilikonTop y GranoporTop



Beneficios

- **Acelera la puesta en obra**
- **Para aplicar con humedad alta y temperaturas bajas**
- **Refuerza la durabilidad de las fachadas**

Producto

Aditivo listo para usar para Baumit GranoporTop y Baumit SilikonTop.

Composición

Contiene agua, aditivos orgánicos y Amoniaco.

Propiedades

Aditivo para acelerar la formación de películas y mejorar la estabilidad en fachada en elevada humedad y bajas temperaturas así como en niebla. Con la aplicación correcta y la adición de Baumit SpeedTop, el revoco Baumit resiste a la lluvia con anterioridad, después de aproximadamente 4-6 horas (dependiendo de la temperatura y la humedad), de modo que el revoco aplicado no se lava de la fachada. Durante este tiempo el revoco aplicado no se puede congelar.

Uso

Para la aplicación en los revocos Baumit GranoporTop y SilikonTop en un rango de temperatura de $\geq +1^{\circ}\text{C}$ y $\leq +15^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa de $\leq 95\%$ (otras condiciones climáticas tienen un efecto negativo en las propiedades de secado)

Datos Técnicos

Producto	
Densidad bruta:	aprox. 1 kg/dm ³
Variante(s)	SpeedTop 250 ml
Consumo	= 1 Botella/25kg Cubo

Forma de entrega

Botella 250 ml, 1 caja = 24 botellas = 6 L

Almacenamiento

12 meses en envase cerrado en lugar fresco, seco y libre de heladas.

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com.

Base

La superficie debe estar limpia, seca, libre de hielo, libre de polvo, no hidrófuga, libre de eflorescencias, resistente y libre de partes sueltas. La superficie de aplicación debe ensayarse de acuerdo con la normativa vigente.

Aplicación

Mezcle bien una botella de Baumit SpeedTop en un cubo de revoco Baumit usando un agitador. Si es necesario, diluir con un poco de agua en este punto. Prepare solo tantos recipientes que se puedan aplicar en un periodo reducido de tiempo (aprox. 1,5 horas). Después de esta ventana de tiempo, el contenido habrá reaccionado y el revoco se solidifica en el recipiente. Baumit SpeedTop se puede utilizar sólo cuando las temperaturas de la obra sean $\geq +1^{\circ}\text{C}$ y $\leq +15^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa de $\leq 95\%$. A temperaturas $> 15^{\circ}\text{C}$, el tiempo abierto se acorta considerablemente. Si existe riesgo de heladas, exposición intensa a la lluvia o condensación permanente, se deben de paralizar los trabajos o proteger adecuadamente la fachada.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.